

F☆☆☆☆適合 1液湿気硬化型ウレタン塗料

セーフティーワルツ

# ネオデラック2020FF

スリップ性が問われる体育館、病院等のフローアー塗装に最適です

塗装作業性抜群  
塗り継ぎ、塗り伸び、消泡性

## 特徴

- 体育館等激しい運動を行う木部フローアの用途にご使用頂けます。
- トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
- 塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。
- 耐摩耗性に優れ、強靱な塗膜を維持します。

粘 度	岩田カップ 20℃	40±5秒
乾燥時間	指触乾燥 20℃	25分
	指圧乾燥 20℃	6時間
耐衝撃性	デュボン 1/2 500g	50cm以上
耐摩耗性	JISK5961 テーパー試験機 100回転	4mg
耐滑り性	滑り抵抗係数	0.9

(SWネオデラック2020FF試験成績 20℃ 湿度70%)

艶有り 容量：16kg、4kg、1kg  
半艶消し 容量：16L、4L、1L  
全艶消し 容量：16L、4L、1L

## 【標準塗装仕様】体育館木質床

No.	工 程	使 用 塗 料	塗 装 方 法	塗 装 条 件 20℃～30℃	
				塗 布 量	塗 り 重 ね 時 間
1	素地研磨	ドラムサンダー#40～100及び、ポリッシャー#100で均一に研磨後、除塵。			
2	下 塗 り	SWネオデラック2020FF 艶有り	刷毛/羊毛モップ	80～100g/m <sup>2</sup>	8時間以上
3	研 磨	ポリッシャー#100～150メッシュで均一に研磨後、除塵。			
4	中 塗 り	SWネオデラック2020FF 艶有り	刷毛/羊毛モップ	80～100g/m <sup>2</sup>	8時間以上
5	研 磨	ポリッシャー#100～150メッシュで均一に研磨後、除塵。			
6	線 引 き	ウレタンエナメル			1日
7	上 塗 り	SWネオデラック2020FF 艶有り	刷毛/羊毛モップ	80～100g/m <sup>2</sup>	1日以上

※SWはセーフティーワルツの略称です。  
※最終塗装の前に線引き部(ライン)の表面を必要に応じて研磨して下さい。  
※塗布量、乾燥条件は目安であり、塗布材料や塗装方法等により異なります。

## 使用上の注意

- ウスメ液はSWネオデラック2020FF専用シンナーをご使用下さい。(10～30%希釈) 希釈が少ない場合はウレタン発砲の原因になります。
- 刷毛等の洗いには上記専用シンナー又はSWポリウレタンシンナーをご使用ください。
- 本品は空気中の水分と反応し、硬化乾燥する湿気硬化型ウレタン塗料のために、使用毎に容器の蓋を密栓してください。
- 開放状態で放置したり、一度使用した残液を元の容器に絶対に戻さないでください。使用できなくなります。
- 体育館等の広面積の場合は24時間乾燥させてください。
- 体育館等激しい運動をする場所での使用は1～2週間程度の養生期間が必要です。



高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社



ISO9001  
ISO14001

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901

東京 03(3853)1237 03(3853)1239 名古屋 052(793)4713 052(793)9654

福山 084(955)2249 084(955)2955 九州 0964(22)1903 0964(22)1799

熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 URL <http://www.otanipaint.com/>

■お問い合わせは